



CIMENT CPJ 55 لمتين 55

DESCRIPTION DE PRODUIT:

Le ciment **CPJ 55** de Janoub Cimenterie, conforme à la norme **NM 10.1.004**, offre une **haute résistance et durabilité**, idéal pour béton armé, préfabrication et décoffrage rapide.



COMPOSITION

Ce ciment Portland résulte de la mouture de :

- Clinker dans une proportion supérieure ou égale à 80%.
- Complément à 100 % d'un ou de plusieurs ajouts tels que le calcaire ou les cendres volantes.

CARACTÉRISATION PHYSIQUE

- Début de prise mesuré sur pâte pure ≥ 60 mn
- Stabilité mesurée sur pâte pure ≤ 10 mm



CIMENT CPJ 55

DOMAINES D'APPLICATION

Le ciment **CPJ 55** est particulièrement adapté à la production de produits en béton à haute durabilité grâce à son **développement rapide de résistance**. Il constitue un choix idéal pour :

CARACTÉRISATION MÉCANIQUE

- Résistance à 2 jours ≥ 20 MPa.
- Résistance à 28 jours $\geq 42,5$ MPa.



- Les ouvrages en béton armé soumis à de fortes sollicitations.
- La préfabrication et la production de béton manufacturé
- Le béton précontraint.
- Les coulis d'injection.
- Les travaux nécessitant un décoffrage rapide et des résistances initiales élevées.

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS



- Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.
- Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.
- Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite.

DISPONIBILITÉ

Ce produit est disponible dans notre usine situé El Ouatia Tantan.

CONDITIONNEMENT



Produit livré en vrac et camion-citerne.



Contact

- Zone industrielle El Ouatia, Tantan, Maroc.
- contact@janoubcimenterie.com